

合股纱



产品牌号

ECT107EB-2400

- ◆ ECT 玻璃类型(无碱)
- ◆ 107EB 浸润剂牌号
- ◆ 2400 粗纱线密度 (Tex)

产品说明

合股纱，连续板材用纱，用于管道石膏板和墙体板。适用于聚酯树脂（UP）、乙烯基树脂（VE）和石膏；

产品特点

• 浸润速度适中，树脂渗透性好，良好的排泡性能，优异的制品力学强度和耐腐蚀耐老化性能；

技术指标

浸润剂类型	粗纱线密度 [tex(g/km)]	纤维直径 (%)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	体积密度 (g/cm ³)	硬挺度(mm)
—	ISO1889	ISO1888	ISO3344	ISO1887	-	ISO3375
硅烷型	公称值±5%	公称值±1	≤0.10	公称值±0.20	公称值±0.05	公称值±20

规格参数

产品牌号	可选玻璃类型	纤维直径 [μm]	原丝线密度 [tex(g/km)]	线密度 [tex(g/km)]	体积密度 (g/cm ³)	硬挺度 (mm)	可燃物含量 (%)
107EB-2400	ECT/ECR	12	48±5	2400	1.40	145	0.85

包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可放入48个或64个纱团。

卷重 (kg)	纱卷公称尺寸 (mm)			卷装量 (团)	托盘尺寸[mm] 长*宽*高	每托重量 (kg)
15~18	外径	内径	高度	48	1120*1120*940	720~864
	280	152/162	260	64	1120*1120*1200	960~1152

存储

• 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。

备注：如果有特殊要求，请与我们联系。