

合股纱



产品牌号

ECT555ML-9600

- ◆ 玻璃类型（无碱）
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 粗纱线密度（Tex）

产品说明

合股纱，用于拉挤工艺，用于电气绝缘棒材等。适用于环氧树脂（EP）；

产品特点

- 浸透快，绝缘效果优异，强度高
- 耐击穿电压性能好
- ECR系列耐酸碱性能好

技术指标

浸润剂类型	粗纱线密度 [tex(g/km)]	纤维直径 (μm)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	体积密度 (g/cm ³)	抗拉强度 (N/Tex)
—	ISO1889	ISO1888	ISO3344	ISO1887	-	ISO3341
硅烷型	公称值±5%	公称值±1	≤0.10	公称值±0.20	公称值±0.05	≥0.30

规格参数

产品牌号	可选玻璃类型	纤维直径 [μm]	线密度[tex(g/km)]	体积密度 (g/cm ³)	可燃物含量 (%)
ECR555ML-4800	ECT	16	4800	1.60	0.45
ECR555ML-9600			9600		
ECR555ML-19200			19200		

包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可放入48个或64个纱团。

卷重 (kg)	纱卷公称尺寸 (mm)			卷装量 (团)	托盘尺寸[mm] 长*宽*高	每托重量 (kg)
15~18	外径	内径	高度	48	1120*1120*940	720~864
	280	152/162	260	64	1120*1120*1200	960~1152

存储

• 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。

备注：如果有特殊要求，请与我们联系。